Technisches Datenblatt

SP-28

Mit der Produktklasse RUBITHERM® SP Latentwärmespeicher ist eine Klasse von schwer entflammbaren PCM marktreif. Die RUBITHERM® SP Produkte bestehen aus einer einzigartigen Kombination anorganischer Komponenten. RUBITHERM® SP wird vorzugsweise makroverkapselt eingesetzt.
Mit Schmelzpunkten unterhalb von 0°C sind diese RUBITHERM® SP ideal für den temperaturgeführten Transport von tiefgefrorenen Waren geeignet.
Wir freuen uns Ihre spezifischen Fragen und Bedürfnisse mit Ihnen zu besprechen.

Merkmale:
- **zyklenstabil, unterkühlungsarm (2-3K Abhängig von Volumen und Kühlrate)**
- **schwer entflammbar, nicht giftig**
- **hohe Volumenspeicherkapazität**
- **verschiedene Schmelztemperaturen zwischen -50°C und 70°C verfügbar**
- **Verkapselung nötig, Mindestvolumen: 50ml**

Daten in Überblick	Typische Werte	
Schmelzbereich	**-28 <> -29** main peak: -28	[°C]
Erstarrungsbereich	**-30 <> -29** main peak: 29	[°C]
Wärmespeicherkapazität ± 7,5% Kombination aus latenter und sensibler Wärme im Temperaturbereich -36 °C bis -21 °C.	**260**	[kJ/kg]
	72	[Wh/kg]*
Spezifische Wärmekapazität	**2**	[kJ/kg·K]*
Dichte fest bei -30°C	**~1,3**	[kg/l]
Dichte flüssig bei 20 °C	**~1,2**	[kg/l]
Volumenausdehnung	**~8**	[%]
Wärmeleitfähigkeit	**0,6**	[W/(m·K)]
max. Arbeitstemperatur	**30**	[°C]
Korrosion	korrosiv gegenüber Metallen	
Hinweis	-35°C zum Einfrieren empfohlen	

SP-Produkte können bei unsachemäßer Lagerung oder Anwendung Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben, was zu veränderten Produkteigenschaften führen kann. Lagerung in geschlossenen Behältern notwendig.

Beispiel / example: SP-28 Teilenthalpie / Partial enthalpy distribution*



*Ermittelt mittels 3-Schicht-Kalorimeter

Rubitherm Technologies GmbH
Sperenberger Straße 5a
D-12277 Berlin
Tel: +49 (30) 7109622-0
E-Mail: info@rubitherm.com
Internet: www.rubitherm.com

Die Datenblätter sind unverbindliche Planungshilfen, technische Änderungen vorbehalten. Version: 13.04.2026